

## تأثیر تعداد دفعات پخت بر ثبات رنگ و خشونت سطحی دو سیستم سرامیکی با بیس زیرکونیا

فرشاد عسگری<sup>۱</sup>، راشین گیتی<sup>۲\*</sup>

<sup>۱</sup> کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

<sup>۲</sup> استادیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

تاریخ ارائه مقاله: ۱۴۰۰/۴/۲۷ - تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۶/۲۹

### Effects of Number of Firing Cycles on Color Stability and Surface Roughness in Two Different Zirconia-Based Ceramic Systems

Farshad Askari<sup>1</sup>, Rashin Giti<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup> Research Committee, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

<sup>2</sup> Assistant Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

Received: 18 July 2021; Accepted: 20 September 2021

**Introduction:** Color matching between a zirconia-based ceramic restoration and a natural tooth is a common clinical challenge. This in-vitro study aimed to assess the effects of the number of firing cycles and zirconia core translucency on the color stability and surface roughness in two zirconia-based ceramic systems.

**Materials and Method:** A total of 60 disk-shaped zirconia specimens (10×1 mm) were prepared in high and low translucencies (n=30 per group), veneered with 1 mm ceramic layers, and subjected to 3, 5, and 7 firing cycles in three respective subgroups (n=10). Color stability ( $\Delta E$ ) and surface roughness (Ra( $\mu m$ )) parameters were measured after soaking the specimens in coffee solution and using a spectrophotometer and profilometer, respectively. Data were analyzed using two-way ANOVA and Tukey's post hoc test ( $\alpha=0.05$ ).

**Results:** The number of firing cycles affected the Ra value in both zirconia-based ceramic systems ( $P<0.001$ ); however, it did not affect the color change ( $P=0.253$ ). The surface became significantly smoother by increasing the number of firing cycles from 3 to 5 and from 3 to 7 ( $P<0.001$ ). Zirconia core type significantly affected the color stability after soaking in coffee solution ( $P<0.001$ ); however, it did not affect the surface roughness ( $P=0.189$ ). High-translucency zirconia core sub-groups had a more stable color, compared to samples in low-translucency groups.

**Conclusions:** Multiple firings of veneering porcelain did not affect the color stability of the two zirconia-based ceramic systems; however, the color stability in the zirconia core system with low translucency was significantly lower than that in the high-translucency zirconia core system. The surface roughness in both zirconia core systems was reduced with increasing the number of firing cycles. However, zirconia core translucency had no effect on the surface roughness of restorations.

**Key words:** ceramic; color stability; firing; surface roughness; translucency; zirconia

**Corresponding Author:** giti\_ra@sums.ac.ir

*J Mash Dent Sch 2022; 46(2): 159-67.*

### چکیده

**مقدمه:** تطبیق رنگ رستوریشن سرامیکی با بیس زیرکونیا و دندان طبیعی، یک چالش بالینی رایج است. هدف این مطالعه آزمایشگاهی بررسی تأثیر تعداد دفعات پخت و ترانسلسونسی کور زیرکونیا بر ثبات رنگ و خشونت سطحی دو سیستم سرامیکی بر پایه زیرکونیا بود.

**مواد و روش‌ها:** ۶۰ نمونه زیرکونیا به شکل دیسک (۱ × ۱۰ میلی متر) با ترانسلسونسی بالا و پایین (۳۰ عدد در هر گروه) تهیه شد و با لایه‌های سرامیکی ۱ میلی متری ونیر شدند. سپس در سه زیرگروه (n=10) تحت ۳، ۵ و ۷ بار پخت قرار گرفتند. ثبات رنگ ( $\Delta E$ ) پس از غوطه‌ور سازی نمونه‌ها در محلول قهوه و پارامتر خشونت سطحی (Ra ( $\mu m$ )) به ترتیب با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر و پروفیلومتر اندازه‌گیری شد. داده‌ها به کمک تست دوطرفه ANOVA و آزمون تعقیبی Tukey تحلیل شدند ( $\alpha=0.05$ ).

**یافته‌ها:** در هر دو سیستم زیرکونیا، تعداد دفعات پخت بر مقدار Ra مؤثر بود ( $P<0.001$ )، اما در تغییر رنگ تأثیری نداشت ( $P=0.253$ ) با افزایش دفعات پخت از ۳ به ۵ و ۳ به ۷ بار، سطح به طور معناداری صاف‌تر شد ( $P<0.001$ ). نوع کور زیرکونیا تأثیر قابل توجهی بر ثبات رنگ پس از قرارگرفتن در قهوه داشت ( $P<0.001$ ) اما تأثیری بر خشونت سطحی نداشت ( $P=0.189$ ). زیرگروه‌های کور زیرکونیا با ترانسلسونسی بالا، رنگ پایدارتری نسبت به نمونه‌های ترانسلسونسی پایین داشتند.

**نتیجه‌گیری:** پخت‌های متعدد پرس‌لن ونیر کننده تأثیری بر ثبات رنگ این دو سیستم سرامیکی با بیس زیرکونیا ندارند، اما ثبات رنگ سیستم کور زیرکونیا با ترانس‌لوسنسسی پایین به طور قابل توجهی کمتر از کور زیرکونیا با ترانس‌لوسنسسی بالا می‌باشد. با افزایش تعداد پخت پرس‌لن ونیر کننده، خشونت سطحی هر دو نوع رستوریشن با کور زیرکونیا به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد، اما ترانس‌لوسنسسی کور زیرکونیا تأثیری بر خشونت سطحی رستوریشن‌ها ندارد.

**کلمات کلیدی:** پایداری رنگ، پخت، ترانس‌لوسنسسی، خشونت سطحی، زیرکونیا، سرامیک  
مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد / سال ۱۴۰۱ دوره ۴۶ / شماره ۲: ۶۷-۱۵۹.

## مقدمه

مواد مختلفی برای ساخت پروتزهای دندان ثابت استفاده می‌شوند<sup>(۱)</sup> رنگ و ثبات آن برای موفقیت رستوریشن زیبایی در درازمدت اهمیت زیادی دارد.<sup>(۲و۳)</sup> با افزایش تقاضا برای مواد همرنگ دندان، سرامیک‌ها و کامپوزیت‌های اصلاح شده به عنوان اولین گزینه مطرح می‌گردند.<sup>(۱)</sup> سرامیک‌ها به دلیل زیبایی فوق‌العاده، زیست‌سازگاری، استحکام زیاد، و صافی سطح که کنترل پلاک را تسهیل می‌نماید از مواد ترمیمی محبوب بشمار می‌روند. رنگ سرامیک‌ها به طور کلی تحت تأثیر عوامل ذاتی مانند ترکیبات سرامیک و لایه گلیم می‌باشد؛ اما عوامل خارجی مثل عادات غذایی، مواد غذایی و نوشیدنی‌های رنگی و بهداشت دهان نیز در ثبات رنگ دخیلند.<sup>(۲و۴)</sup> سرامیک در مقایسه با کور فلزی اجازه عبور نور بیشتری در داخل کراون می‌دهد و رستوریشنی با رنگ و ترانس‌لوسنسسی بهتر ایجاد می‌کند.<sup>(۵)</sup> موفقیت زیبایی رستوریشن‌های سرامیکی به فاکتورهای متعددی از جمله ویژگی‌های سطحی یا زیرین، یکدستی مارجین، شکل و رنگ بستگی دارد.<sup>(۴)</sup>

زیرکونیا یک دی‌اکسید کریستالی زیرکونیوم ( $ZrO_2$ ) با ویژگی‌های مکانیکی شبیه فلز و رنگ مشابه دندان است. بلورهای زیرکونیا در سه الگوی مونوکلینیک، مکعبی و تتراگونال قرار می‌گیرند. ترکیب  $ZrO_2$  با سایر اکسیدهای فلزی مثل  $MgO$ ،  $CaO$  یا  $Y_2O_3$  ثبات مولکولی زیادی بدست می‌دهد. زیرکونیای پایدار شده با ایتریوم، یا

پلی کریستال تتراگونال زیرکونیا (TZP)، در حال حاضر بیشترین ترکیب مورد مطالعه است.  $ZrO_2$  پایدار شده با  $Y_2O_3$  خواص مکانیکی بهتری نسبت به سایر ترکیبات دارا است و علیرغم پخت بسیار دشوار، بعنوان نوع اصلی زیرکونیا در کاربردهای پزشکی فعلی استفاده میشود.<sup>(۶-۸)</sup> لایه گذاری یک کور سرامیکی مستحکم مثل پلی کریستال تتراگونال زیرکونیا با یک ونیر پرس‌لن زیبا می‌تواند رستوریشن بسیار زیبایی ارائه دهد.<sup>(۹و۱۰)</sup> ایجاد هماهنگی بین رنگ رستوریشن سرامیکی با دندان طبیعی تحت تأثیر تعداد دفعات پخت پرس‌لن،<sup>(۱۱)</sup> بافت سطحی، ترانس‌لوسنسسی، فلورسنس، اوپالسنس، مارک و بیچ پرس‌لن، ضخامت پرس‌لن، و تکنیک کاندنسیشن است.<sup>(۱۲و۱۳)</sup>

برخی مطالعات گزارش کرده‌اند که پخت پرس‌لن منجر به تغییر رنگ بالینی قابل توجهی میشود، زیرا رنگدانه‌ها در دمای پخت تجزیه میشوند.<sup>(۱۳)</sup> با این حال، تحقیقات دیگری حاکی از آنند که رنگ پرس‌لن علیرغم پخت‌های مکرر پایدار می‌ماند.<sup>(۹)</sup> در ایجینگ (aging) تسریع شده مصنوعی، شرایط بالینی شبیه‌سازی شده و میزان تغییر رنگ رستوریشن‌های سرامیکی در طول زمان مشخص شود.<sup>(۱۴و۱۵)</sup> در مقایسه با آنالیز رنگی چشمی، ابزارهایی مانند اسپکتروفوتومتر، بهتر و دقیق‌ترند و نتایج سریع، کمی و عینی ارائه می‌دهد. طبق توصیه کمیته بین‌المللی نورپردازی (CIE) اختلاف رنگ ( $\Delta E$ ) بر اساس پارامترهای رنگ  $CIE L^*a^*b^*$  محاسبه می‌گردد.<sup>(۱۵)</sup>

سطحی سرامیکهای دندان، هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات تعداد دفعات پخت پرسن و نوع کور زیرکونیا بر ثبات رنگ و خشونت سطحی دو سیستم مختلف سرامیکی با بیس زیرکونیا با دو کور ترانسلسونسی بالا و پایین پس از ایجینگ تسریع شده مصنوعی بود. طبق فرضیه‌های پوچ این مطالعه، تعداد دفعات پخت پرسن و نوع کور زیرکونیا تأثیری بر پایداری رنگ و خشونت سطحی ندارند.

### مواد و روش‌ها

در این مطالعه آزمایشگاهی، ۶۰ نمونه زیرکونیا به شکل دیسک (۱×۱۰ میلی‌متر) با استفاده از سیستم CAD-CAM (CORiTEC 340i; iMes-iCore GmbH) با دو نوع کور زیرکونیا (Dental Direkt Ltd., Germany) در ترانسلسونسی بالا و پایین (n=30) تهیه شد. قطر و ضخامت تمام نمونه‌ها با استفاده از کولیس دیجیتال (Dial caliper D; Aura Dental GmbH) با دقت ۰/۰۲ میلی‌متر، اندازه‌گیری و برابر ۱×۱۰ میلی‌متر تنظیم شد.<sup>(۲)</sup> تمام کوره‌های زیرکونیا با سرامیک عاج A2 (طبق راهنمای رنگ VITA) با ضخامت استاندارد ۱ میلی‌متر ونیر شدند. برای ونیر کردن کوپینگ‌ها به روش لایه‌ای، لاینر (IPS e.Max Zirliner, Ivoclar Vivadent AG, USA) استفاده شد و در کوره سرامیکی سازگار (Programat P700; Ivoclar Vivadent AG, USA) در دمای ۹۶۰ °C فرآوری شد. سپس یک لایه گل‌باز شیشه-سرامیک نانوفلوروپاتیت، اعمال و در دمای ۷۵۰ °C پردازش شد. تمام مراحل ساخت توسط یک تکنسین ثابت انجام شد. برای اطمینان از ضخامت ونیرهای سرامیکی یک قالب فلزی ۱×۱۰ میلی‌متری به کار رفت<sup>(۱۱و۵)</sup> و با کولیس دیجیتال (Dial caliper D; Aura Dental GmbH, Germany) و ابزار برش روتاری الماسی (ISO173/016; Mani Inc., Japan) تا ۱ میلی‌متر اصلاح شد.

در مطالعه Barghi و Goldberg<sup>(۱۵)</sup> رنگ پرسن پخته شده در خلأ، پایداری از رنگ پرسن پخته شده در محیط هوا بود. O'Brien و همکاران<sup>(۱۶)</sup> تفاوت‌های رنگی قابل درکی بین نمونه‌های سرامیکی که ۳ و ۶ بار پخته شده بودند مشاهده کردند. در مطالعه سه آلیاژ مختلف، Brewer و همکاران<sup>(۱۷)</sup> اندکی تغییر رنگ در مرحله اوپک پرسن دیدند، که البته پس از پخت دتین، با توجه به نوع آلیاژ به طرز قابل توجهی افزایش یافت. مطالعه دیگری در مورد تأثیر پروسه پخت و تطبیق کلینیکی بر پایداری رنگ و ترانسلسونسی یک زیرکونیای ترانسلسونت نتیجه گرفت که رنگ زیرکونیای ترانسلسونت می‌تواند تحت تأثیر مارک زیرکونیا باشد.<sup>(۱۸)</sup> همچنین مطالعه‌ای در مورد ثبات رنگ اینل‌های ساخته شده با CAD/CAM، تمامی مواد مورد ارزیابی پس از ایجینگ تسریع شده مصنوعی دچار تغییر رنگ شدند و از لحاظ ظاهری تیره‌تر، پررنگ‌تر، کمی مایل به قرمز و بیشتر مایل به زرد بنظر میرسیدند.<sup>(۱۹)</sup> Sailer و همکاران<sup>(۲۰)</sup> مشاهده کردند که هر سه سرامیک مورد مطالعه‌شان آنطور که انتظار می‌رفت نیازهای زیبایی را برآورده نکردند.

سطح مواد ترمیمی باید صاف و صیقلی باشد، در غیر این صورت، خشونت سطحی منجر به کاهش استحکام خمشی، افزایش رنگ‌پذیری سطحی دندانها، افزایش سایش در سطوح دندان مقابل، و تجمع پلاک و جرم دندان می‌شود.<sup>(۲۱)</sup> متعاقباً، بافتهای نرم دهان در معرض عفونت و پوسیدگی بیشتری قرار گرفته و زیبایی رستوریشن کاهش می‌یابد.<sup>(۲۲و۲۳)</sup> یک مطالعه نشان داده که با افزایش دفعات پخت، خشونت سطحی (Ra) کاهش یافته و سطح صاف‌تر میشود.<sup>(۲۱)</sup>

به دلیل گزارشهای متناقض و کمبود مطالعه کافی در مورد تأثیر پخت چندگانه بر پایداری رنگ و خشونت

سپس مقادیر CIELab همه نمونه‌ها، مقابل پس‌زمینه خاکستری طبیعی با استفاده از اسپکتروفوتومتر (VITA Easyshade; VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany) اندازه‌گیری شد. خروجی  $L^*a^*b^*$  (CIE استاندارد ۲ اسپکتروفوتومتر روی ایلومیناتور D65 و مانیتور استاندارد ۲ درجه بود. دستگاه طبق دستورالعمل سازنده قبل از هر بار اندازه‌گیری کالیبره شد. رنگ هر نمونه در سه مکان مختلف اندازه‌گیری و میانگین آن محاسبه شد.<sup>(۵)</sup>

برای تهیه محلول رنگی ۷/۵ گرم قهوه (Nescafe Classic, Nestle) در ۵۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر جوشیده حل شد. پس از غوطه‌ور سازی نمونه‌ها در این محلول، جهت شبیه‌سازی محیط داخل دهان، نمونه‌ها در محیط تاریک، با دمای ۳۷ درجه سانتیگراد به مدت ۵۴ ساعت نگهداری شدند. سپس همه نمونه‌ها با آب مقطر شسته و با سواب پنبه تمیز، خشک شدند. اندازه‌گیری‌ها تکرار شد و داده‌های نهایی  $L^*a^*b^*$  (CIE با استفاده از اسپکتروفوتومتر بدست آمد.

اختلاف رنگ کل طبق فرمول زیر محاسبه شد:

$$\Delta E = [(\Delta L^*)^2 + (\Delta a^*)^2 + (\Delta b^*)^2]^{1/2}$$

با اندازه‌گیری  $L^*a^*b^*$  میتوان میزان تغییر رنگ محسوس هر نمونه را ارزیابی کرد. شدت اختلاف رنگ، به درک رنگ توسط چشم انسان بستگی دارد. اگر اختلاف رنگ ماده پس از برآوردن نیازهای آزمون  $\Delta E=0$  باشد، رنگ پایدار محسوب میشود،  $0.5 \leq \Delta E \leq 1$  از نظر بالینی قابل درک نیست،  $1 \leq \Delta E \leq 2$  توسط نیمی از افراد قابل درک است، و  $\Delta E=1$  آستانه اختلاف رنگ قابل مشاهده میباشد. از آنجا که  $\Delta E \geq 3.7$  توسط ۱۰۰٪ افراد قابل تشخیص است،  $\Delta E=3.7$  به عنوان آستانه بالینی قابل قبول تعریف شده است.<sup>(۵)</sup>

داده‌ها با نرم افزار آماری SPSS (SPSS, PC, Version 24.0; SPSS, Inc, Chicago, USA) تحلیل شد. آزمون Kolmogorov-Smirnov برای آزمایش

نمونه‌ها با توجه به تعداد دفعات پخت پرسنل به ۳ زیر گروه تقسیم شدند ( $n=10$ ) و تحت ۳، ۵، یا ۷ بار پخت قرار گرفتند (شکل ۱ و ۲).



شکل ۱: زیرکونیا با شفافیت پایین

(A: سه بار پخت، B: ۵ بار پخت، C: ۷ بار پخت)



شکل ۲: زیرکونیا با شفافیت بالا

(A: سه بار پخت، B: ۵ بار پخت، C: ۷ بار پخت)

قبل از اندازه‌گیری خشونت سطحی و رنگ، سطح سرامیکی نمونه‌ها تحت فشار ۰/۳ مگاپاسکال با بخار تمیز شد (Triton SLA steam cleaner; Bego, USA). سپس برای از بین بردن ذرات باقیمانده، نمونه‌ها به مدت ۱۸۰ ثانیه در دستگاه اولتراسونیک (CD-4800 Digital Ultrasonic Cleaner; Jeken) قرار گرفتند و در نهایت، با پارچه خشک شدند. مقادیر خشونت سطحی با استفاده از پروفیلومتر (TESA, Rugosurf 20, Switzerland) با سرعت قلم ۰/۲۵ mm/sec و کات آف استاندارد ۰/۸ mm/sec ارزیابی شد. هر نمونه سه بار اندازه‌گیری شد و میانگین خشونت سطحی (Ra [μm]) محاسبه شد.

که توسط ۱۰۰٪ افراد قابل تشخیص بود، اما در زیرگروهی که ۷ بار پخته شده بود مقدار  $\Delta E$  کمتر از ۳/۷ بود ( $\Delta E=3.2$ ) (جدول ۱).

جدول ۳ میانگین و انحراف معیار و مقایسه دو به دو خشونت سطحی (Ra) گروهها را نشان میدهد. نتیجه آزمون دو طرفه ANOVA نشان داد که تعداد دفعات پخت تأثیر قابل توجهی بر خشونت سطحی (Ra) دارد ( $P<0.001$ )، اگرچه اثر ترانسلوسنسی کور زیرکونیا ( $P=0.189$ ) و اثر متقابل دو فاکتور ( $P=0.360$ ) معنی دار نبود. آزمون تعقیبی Tukey نشان داد که با افزایش دفعات پخت از ۳ به ۵ و ۳ به ۷ بار، Ra به طور چشمگیری کاهش یافت ( $P<0.001$ )، اما بین ۵ و ۷ بار پخت در هیچ یک از ترانسلوسنسی‌های کور زیرکونیا تفاوت معنی‌داری دیده نشد ( $P=0.162$ ) (جدول ۲).

توزیع نرمال، ANOVA دو طرفه برای سنجش اثر ترانسلوسنسی کور زیرکونیا و تعداد دفعات پخت پرسنل، و آزمون تعقیبی Tukey برای مقایسه دو به دو دفعات پخت استفاده شد ( $\alpha=0/05$ ).

### یافته‌ها

طبق نتیجه ANOVA دو طرفه، ترانسلوسنسی زیرکونیا تأثیر معنی‌داری بر  $\Delta E$  داشت ( $P<0.001$ ). اما اثر تعداد دفعات پخت ( $P=0.253$ ) و اثر متقابل دو فاکتور ( $P=0.181$ ) معنی‌دار نبود. تغییر رنگ کور زیرکونیا با ترانسلوسنسی پایین پس از رنگ‌پذیری در قهوه به طور معنی‌داری بیشتر از کور زیرکونیا با ترانسلوسنسی بالا بود ( $P<0.001$ ). همچنین، مقادیر  $\Delta E$  برای همه زیر گروه‌های کور زیرکونیا با ترانسلوسنسی بالا، کمتر از ۱/۰ بود، که از نظر بالینی قابل درک نیست. در زیرگروه‌های زیرکونیا با ترانسلوسنسی پایین که ۳ و ۵ بار پخته شدند این مقدار بیش از ۳/۷ بود

جدول ۱: میانگین و انحراف معیار تغییر رنگ ( $\Delta E$ ) برحسب دفعات پخت و ترانسلوسنسی کور زیرکونیا

پارامتر	دفعات پخت			ترانسلوسنسی کور زیرکونیا	تغییر رنگ ( $\Delta E$ )
	۷	۵	۳		
	$0.75^{Aa} \pm 0.284$	$0.94^{Aa} \pm 0.278$	$0.51^{Aa} \pm 0.254$	بالا	
	$3.23^{Bb} \pm 0.947$	$3.92^{Bb} \pm 0.905$	$3.98^{Bb} \pm 0.301$	پایین	

\* حروف بزرگ متفاوت نشان‌دهنده تفاوت معنی‌دار در هر ستون ( $P<0.05$ ) و حروف کوچک متفاوت نشان‌دهنده تفاوت معنی‌دار در هر ردیف می‌باشند.

جدول ۲: میانگین و انحراف معیار خشونت سطحی (Ra) برحسب دفعات پخت و ترانسلوسنسی کور زیرکونیا

پارامتر	دفعات پخت			ترانسلوسنسی کور زیرکونیا	خشونت سطحی
	۷	۵	۳		
	$0.44^{Ab} \pm 0.081$	$0.68^{Ab} \pm 0.261$	$1.64^{Aa} \pm 0.221$	بالا	
	$0.47^{Ab} \pm 0.094$	$0.72^{Ab} \pm 0.087$	$2.0^{Aa} \pm 0.596$	پایین	

\* حروف بزرگ متفاوت نشان‌دهنده تفاوت معنی‌دار در هر ستون ( $P<0.05$ ) و حروف کوچک متفاوت نشان‌دهنده تفاوت معنی‌دار در هر ردیف می‌باشند.

## بحث

بر اساس نتایج مطالعه حاضر؛ تمام فرضیه‌ها رد شدند، زیرا مشخص شد که نوع کور زیرکونیا تأثیر قابل توجهی بر پایداری رنگ و تعداد دفعات پخت پرسلن تأثیر قابل توجهی بر خشونت سطحی دارد. برای بررسی پایداری رنگ سرامیک‌های دندان، روشهای ایجینگ متنوعی استفاده میشود، که اغلب بر اساس عوامل خارجی از جمله قرار گرفتن در معرض شرایط محیطی عمل میکنند. در تحقیقات قبلی، اشعه محیطی و پرتو ماورا بنفش (نور UV-B)، غذا و نوشیدنیهای رنگی مانند قهوه، چای، شراب قرمز، کولا، آب پرتقال و سایر رنگدانه‌ها مثل سولفات سالیبوتامول و متیلن بلو آزمایش شده و نشان داده شده است که تغییر رنگ بالینی ناشی از نوشیدنیهای رایج مثل قهوه، چای، شراب قرمز و آب پرتقال بیشتر و مضرتر از نور ماورا بنفش یا آب مقطر است. از این رو در تحقیق حاضر نیز قهوه به عنوان محلول رنگی پرمصرف استفاده شد.<sup>(۲)</sup> نتایج فعلی نشان داد که ترانسلسونسی کور زیرکونیا تأثیر قابل توجهی بر ثبات رنگ دارد، به گونه ای که نمونه های دارای کور زیرکونیا با ترانسلسونسی بالا، ثبات رنگ بیشتری را بعد از غوطه ور سازی در محلول قهوه نشان دادند، هرچند که با افزایش دفعات پخت  $\Delta E$  تغییر نکرد.

Colombo و همکاران<sup>(۲۴)</sup> ثبات رنگ سرامیک زیرکونیا CAD-CAM را پس از غوطه‌وری در نوشیدنی اسیدی و رنگی سنجیدند و مشاهده کردند که یک هفته غوطه‌وری در نوشیدنی اسیدی (کوکا کولا) تغییر رنگ قابل توجهی در هیچ یک از مواد ترمیمی ایجاد نکرد. متعاقباً محلول قهوه پس از یک هفته باعث تغییر رنگ بالینی واضحی در Katana™ Zirconia ML شد ( $\Delta E > 3.3$ )، در حالی که Metoxit Z-CAD پس از سه هفته غوطه‌ورسازی در قهوه تغییر رنگ قابل توجهی نشان داد. همچنین Derafshi و

همکاران<sup>(۲۵)</sup> نشان دادند که پرسلن فلدسپاتیک و مونولیتیک زیرکونیا، هر دو مستعد تغییر رنگ بعد از غوطه ور سازی در دهانشویه میباشند اما تغییر رنگ پرسلن فلدسپاتیک بیشتر است. مشابه مطالعه حاضر، Haralur و همکاران<sup>(۲۶)</sup> نشان دادند که نمونه های دارای کور زیرکونیا تغییر رنگ بیشتری نسبت به کور لیتیم دی سیلیکات بعد از غوطه ور سازی در محلول قهوه از خود نشان دادند. بنابراین با وجود ونیر پرسلنی ۱ میلیمتری، امکان نفوذ رنگ به لایه کور زیرین وجود دارد و کور های مختلف با ساختار ها و ترکیبات متفاوت میتوانند تغییر رنگ متفاوتی را از خود نشان دهند. Pires-de و همکاران<sup>(۶)</sup> پایداری رنگ سرامیک های دندان را تحت ایجینگ تسریع شده مصنوعی پس از پخت های مکرر ارزیابی و مشاهده کردند که  $\Delta E$  هر دو گروه کمتر از ۱/۰ و از نظر بالینی غیر قابل درک بود؛ که همسو با یافته‌های مطالعه حاضر در زیر گروه زیرکونیا با ترانسلسونسی بالا می باشد.

همانند مطالعه ما، در مطالعه Papageorgiou-Kyrana و همکاران<sup>(۲۷)</sup> نیز  $\Delta E$  گروهها پس از ترموسایکلینگ تفاوت آماری معنی‌داری نداشت و همگی کمتر از ۳/۷ بود که برای فرد آموزش ندیده قابل درک نیست. Ghadir aljanobi و Al-sowgyh<sup>(۲۸)</sup> در بررسی تأثیر ترموسایکلینگ بر ثبات رنگ زیرکونیای ونیر شده و برخی مواد دیگر به این نتیجه رسیدند که همه مواد مورد مطالعه ایشان، تغییر رنگ قابل توجهی با گذشت زمان نشان دادند، هرچند که از نظر بالینی قابل درک نبود.

در مطالعه حاضر، افزایش دفعات پخت تأثیری روی تغییر رنگ بعد از غوطه ور سازی در محلول قهوه نداشت. یافته‌های Bayinder و Ozbayram<sup>(۱۳)</sup> نشان داد که تعداد پختها بر رنگ نهایی دو سیستم مورد مطالعه‌شان مؤثر بوده. همچنین Uludag و همکاران<sup>(۲۹)</sup> گزارش کردند که تغییر

پخته‌های اول، سوم، هفتم، و پانزدهم اثر دارد، اما این یافته از نظر بالینی معنی‌دار نبود.

محدودیت‌های این مطالعه شامل استفاده از اسپکتروفتومتر در شرایط آزمایشگاهی به جای شرایط کلینیکی برای ارزیابی تفاوت رنگ بود. همچنین نمونه‌ها به جای شکل تاج دندان، که به صورت کلینیکی وجود دارد، به شکل دیسک بودند. پیشنهاد میشود در مطالعات بالینی آینده اثر فاکتورهای مختلف مانند ضخامت کور و ونیر، سمان لو تینگ، و اباتمنت بر روی ثبات رنگ رستوریشن‌های سرامیکی پس از پخته‌های مکرر بررسی شود.

### نتیجه‌گیری

بر اساس یافته‌های این مطالعه آزمایشگاهی میتوان نتیجه گرفت که:

۱. پخته‌های متعدد پرسنل ونیر کننده تأثیری بر ثبات رنگ این دو سیستم سرامیکی با بیس زیرکونیا ندارند.
۲. ثبات رنگ سیستم کور زیرکونیا با ترانسلسونسی پایین به طور قابل توجهی کمتر از کور زیرکونیا با ترانسلسونسی بالا میباشد.
۳. با افزایش تعداد پخت پرسنل ونیر کننده خشونت سطحی هر دو نوع رستوریشن با کور زیرکونیا به طور قبل توجهی کاهش یافت.
- ۴- ترانسلسونسی کور زیرکونیا تأثیری بر خشونت سطحی رستوریشن‌ها نداشت.

### تشکر و قدردانی

مقاله حاضر برگرفته از پایان‌نامه دکترای عمومی دندانپزشکی آقای دکتر فرشاد عسکری می‌باشد. بدینوسیله مراتب قدردانی خود از دانشگاه علوم پزشکی شیراز بابت حمایت مالی (به شماره گرنت ۲۲۹۳۹) و سرکار خانم فرزانه رسولی بابت ترجمه و ادیت این مقاله ابراز می‌داریم.

رنگ با پخته‌های مکرر کاهش یافت. Ozturk و همکاران<sup>(۳۰)</sup> نیز گزارش دادند که پخت مکرر سرامیک‌ها روی رنگ نهایی تأثیر داشت. Celik و همکاران<sup>(۳۱)</sup> مشاهده کردند که در صورت رعایت دستورالعمل سازنده، میزان تغییر رنگ سیستم‌های سرامیکی پس از پخت از لحاظ بصری قابل قبول بود. علت تفاوت مطالعه حاضر با مطالعات ذکر شده به این شرح میباشد که علیرغم اینکه این مطالعات نشان دادند که پخت متعدد پرسنل ونیر کننده روی رنگ نهایی رستوریشن تأثیر گذار است اما هیچ کدام اثر این پخت متعدد را روی تغییر رنگ نمونه‌ها بعد از غوطه ورسازی در محلول رنگی را بررسی نکردند و این موضوع وجه تمایز این مطالعه با مطالعات ذکر شده میباشد و دلیل جدید بودن این مطالعه است.

ارزیابی Ra، بعنوان میانگین خشونت سطحی، نشان داد که افزایش دفعات پخت از ۳ به ۵ و از ۳ به ۷ بار، میانگین Ra را کاهش داده است. اگرچه کاهش خشونت سطحی از ۵ به ۷ بار پخت از نظر آماری معنی‌دار نبود، میتواند از اهمیت بالینی برخوردار باشد. این کاهش در Ra به دلیل اثر مخرب فیزیکی پخت بیش از حد بر روی سطوح رخ میدهد، که با افزایش دفعات پخت منجر به ذوب و همجوشی سطح پرسنل و پر شدن بی‌نظمیهای کوچک و در نهایت سطح صاف‌تر رستوریشن شود. نوع کور زیرکونیا نیز تأثیری بر خشونت سطحی نداشت. به موازات مطالعه حاضر، در مطالعه Ozkan و Yilmaz<sup>(۳۲)</sup> و Mohammed و همکاران<sup>(۳۳)</sup> افزایش دفعات پخت خشونت سطحی (Ra) را کاهش داد. همچنین Gondulas و همکاران<sup>(۳۱)</sup> گزارش کردند که با افزایش دفعات پخت خشونت سطحی (Ra) به سمت صافی رفت. Williams و Mackert<sup>(۳۴)</sup> مشاهده کردند که پخته‌های مکرر بر روی فراوانی میکروشکستگی در پرسنل پس از

## منابع

1. Seydaliyeva A, Rues S, Evagorou Z, Hassel AJ, Rammelsberg P, Zenthöfer A. Color stability of polymer-infiltrated-ceramics compared with lithium disilicate ceramics and composite. *J Esthet Restor Dent* 2020; 32(1):43-50.
2. Palla ES, Kontonasaki E, Kantiranis N, Papadopoulou L, Zorba T, Paraskevopoulos KM, et al. Color stability of lithium disilicate ceramics after aging and immersion in common beverages. *J Prosthet Dent* 2018; 119(4):632-42.
3. Rajati Haghi H, Aghasizadeh D, Negahban M, Nodehi D. Evaluation of aesthetic indices in dental implants delivered in Mashhad Dentistry School in 2017. *J Mashhad Dent Sch* 2021; 45(1):34-43.
4. Pires-de Souza FdCP, Casemiro LA, Garcia LdFR, Cruvinel DR. Color stability of dental ceramics submitted to artificial accelerated aging after repeated firings. *J Prosthet Dent* 2009; 101(1):13-8.
5. Fathi A, Farzin M, Giti R, Kalantari MH. Effects of number of firings and veneer thickness on the color and translucency of 2 different zirconia-based ceramic systems. *J Prosthet Dent* 2019; 122(6):1-7.
6. Manicone PF, Iommetti PR, Raffaelli L. An overview of zirconia ceramics: basic properties and clinical applications. *J Dent* 2007; 35(11):819-26.
7. Agustín-Panadero R, Román-Rodríguez JL, Ferreira A, Solá-Ruiz MF, Fons-Font A. Zirconia in fixed prosthesis. A literature review. *J Clin Exp Dent* 2014; 6(1):66-73.
8. Miyazaki T, Nakamura T, Matsumura H, Ban S, Kobayashi T. Current status of zirconia restoration. *J Prosthodont Res* 2013; 57(4):236-61.
9. Sahin V, Uludag B, Usumez A, Ozkir SE. The effect of repeated firings on the color of an alumina ceramic system with two different veneering porcelain shades. *J Prosthet Dent* 2010; 104(6):372-8.
10. Asadzadeh N, Ghorbanian F, Ghaemi D. Effect of repeated porcelain firings on corrosion resistance and surface properties of base metal alloys. *J Mashhad Dent Sch* 2019; 43(3):227-41.
11. Bachhav VC, Aras MA. The effect of ceramic thickness and number of firings on the color of a zirconium oxide based all ceramic system fabricated using CAD/CAM technology. *J Adv Prosthodont* 2011; 3(2):57-62.
12. Zeighami S, Mahgoli H, Farid F, Azari A. The effect of multiple firings on microtensile bond strength of core-veneer zirconia-based all-ceramic restorations. *J Prosthodont* 2013; 22(1):49-53.
13. Bayindir F, Ozbayram O. Effect of number of firings on the color and translucency of ceramic core materials with veneer ceramic of different thicknesses. *J Prosthet Dent* 2018; 119(1):152-8.
14. Davari A, Daneshkazemi A, Sheshmani M, Motallebi E, Karami H. Effects of carbamide peroxide bleaching agent on color and translucency changes of three composite resin types with or without bonding agent. *J Mashhad Dent Sch* 2019; 43(1):10-21.
15. Barghi N, Goldberg J. Porcelain shade stability after repeated firing. *J Prosthet Dent* 1977; 37(2):173-5.
16. O'Brien WJ, Kay KS, Boenke KM, Groh CL. Sources of color variation on firing porcelain. *Dent Mater* 1991; 7(3):170-3.
17. Brewer JD, Garlapo DA, Chipps EA, Tedesco LA. Clinical discrimination between autoglazed and polished porcelain surfaces. *J Prosthet Dent* 1990; 64(6):631-5.
18. Al-Zordk W, Saker S. Impact of sintering procedure and clinical adjustment on color stability and translucency of translucent zirconia. *J Prosthet Dent* 2020; 124(6): 1-9.
19. Karaokutan I, Yilmaz Savas T, Aykent F, Ozdere E. Color stability of CAD/CAM fabricated inlays after accelerated artificial aging. *J Prosthodont* 2016; 25(6):472-7.
20. Sailer I, Holderegger C, Jung RE, Suter A, Thievent B, Pietrobon N, et al. Clinical study of the color stability of veneering ceramics for zirconia frameworks. *Int J Prosthodont* 2007; 20(3):263-9.
21. Gonuldas F, Yilmaz K, Ozturk C. The effect of repeated firings on the color change and surface roughness of dental ceramics. *J Adv Prosthodont* 2014; 6(4):309-16.
22. Kawai K, Urano M, Ebisu S. Effect of surface roughness of porcelain on adhesion of bacteria and their synthesizing glucans. *J Prosthet Dent* 2000; 83(6):664-7.
23. Martínez-Gomis J, Bizar J, Anglada JM, Samsó J, Peraire M. Comparative evaluation of four finishing systems on one ceramic surface. *Int J Prosthodont* 2003; 16(1):74-7.
24. Colombo M, Cavallo M, Miegge M, Dagna A, Beltrami R, Chiesa M, et al. Color stability of CAD/CAM Zirconia ceramics following exposure to acidic and staining drinks. *J Clin Exp Dent* 2017; 9(11):1297-303.
25. Derafshi R, Khorshidi H, Kalantari M, Ghaffarlou I. Effect of mouthrinses on color stability of monolithic zirconia and feldspathic ceramic: an in vitro study. *BMC oral health* 2017; 17(1):1-8.
26. Haralur SB, Alqahtani RS, Alhassan Mujayri F. Effect of hydrothermal aging and beverages on color stability of lithium disilicate and zirconia based ceramics. *Medicina* 2019; 55(11):749.



27. Papageorgiou-Kyrana A, Kokoti M, Kontonasaki E, Koidis P. Evaluation of color stability of preshaded and liquid-shaded monolithic zirconia. *J Prosthet Dent* 2018; 119(3):467-72.
28. Aljanobi G, Al-Sowygh ZH. The effect of thermocycling on the translucency and color stability of modified glass ceramic and multilayer zirconia materials. *Cureus* 2020; 12(2):1-10.
29. Uludag B, Usumez A, Sahin V, Eser K, Ercoban E. The effect of ceramic thickness and number of firings on the color of ceramic systems: an in vitro study. *J Prosthet Dent* 2007; 97(1):25-31.
30. Ozturk O, Uludag B, Usumez A, Sahin V, Celik G. The effect of ceramic thickness and number of firings on the color of two all-ceramic systems. *J Prosthet Dent* 2008; 100(2):99-106.
31. Celik G, Uludag B, Usumez A, Sahin V, Ozturk O, Goktug G. The effect of repeated firings on the color of an all-ceramic system with two different veneering porcelain shades. *J Prosthet Dent* 2008; 99(3):203-8.
32. Yilmaz K, Ozkan P. The methods for the generation of smoothness in dental ceramics. *Compend Contin Educ Dent* 2010;31(1):30-2, 4, 6-8.
33. Mohamed SA, Ahmed AF, Mekkawi WO. Effect of Repeated Firings on the Color Change and Surface Roughness of Two All-ceramic Systems. *Al-Azhar dent J girls* 2020; 7(1):345-54.
34. Mackert Jr J, Williams AL. Microcracks in dental porcelain and their behavior during multiple firing. *J Dent Res* 1996; 75(7):1484-90.